

## Descriere

Folie PVC Cast din mai multe straturi, cu o performanță ridicată, fabricată la cele mai înalte standarde tehnologice. Este conceput special pentru colanți auto și nu necesită laminare. Folia are un efect coloristic special. Folia este non-direcțională, ceea ce înseamnă că nu este necesar să fie aplicată într-o singură direcție pe autovehicul. Tehnologia RapidAir® urează procesul de aplicare fără bule de aer, în special pe suprafețe de mari dimensiuni sau pe suprafețe cu uoare denivelări. Aerul poate fi ușor îndepărtat de sub folie, printr-o simplă apăsare cu racleta peste material. Adezivul special permite lipirea atât pe suprafețe luate, cât și pe suprafețe neuniforme sau dificile. Folia poate fi îndepărtată ușor cu ajutorul echipamentelor potrivite. Are finisaj lucios sau mat.

## Hârtie suport

Hârtie siliconată pe o parte, 145 g/m<sup>2</sup>

## Adeziv

Poliacrilat pe bază de solvent, repositionabil, permanent, transparent

## Date tehnice

<b>Grosime*</b> (fără suport și adeziv)	110 micrometri
<b>Stabilitate dimensional</b> (FINAT TM 14)	Lipit pe oel, până la max. 0.1 mm
<b>Rezistență la temperatură**</b>	Lipit pe aluminiu - 50°C la +120°C, fără variații
<b>Rezistență la apă de mare</b> (DIN 50021)	Lipit pe aluminiu, după 100h/ 23°C, fără variații
<b>Rezistență la agenți de curățare</b>	După 72 h de la aplicarea pe aluminiu, la temperatura camerei, are o rezistență pe termen scurt la majoritatea uleiurilor și grăsimilor minerale, la combustibili lichizi, solvenți alifatici, acizi slabi, săruri și baze
<b>Rezistență la foc</b> (DIN 75200)	Lipit pe oel, proprietate de auto-stingere
<b>Puterea adezivului*</b> (FINAT TM, după 24h)	16 N/25 mm
<b>Extensibilitate</b> (DIN EN ISO 527)	Longitudinal : min. 21 MPa Transversal : min. 21 MPa
<b>Elongație la rupere</b> (DIN EN ISO 527)	Longitudinal : min. 120 % Transversal : min. 120 %
<b>Termen de depozitare***</b>	2 ani
<b>Temperatură aplicare</b>	> +15°C
<b>Durabilitatea maximă în cazul aplicării de specialiști la expunere verticală outdoor (climat specific Europei Centrale) - (pentru aplicații pe vehicule este valabil primul termen; pentru aplicații pe nave maritime este valabil termenul din paranteză)</b>	3 (2) ani

\* mediu

\*\*expunere pe termen scurt

\*\*\* în ambalaj original, la 20°C și umiditate relativă 50 %

### Notă :

Informațiile cunoscute în prezentate în materialul de mai sus se bazează pe cercetarea și cunoștințele practice ale producătorului. Datele prezentate trebuie folosite doar ca sursă de informare, sunt prezentate fără a fi garantate și nu reprezintă o garanție pentru o anumită calitate, caracteristici și/sau durată de viață a foliilor color ORAFOL.

Te rugăm să ții cont de faptul că foliile sunt mai sensibile decât lacurile. De aceea foliile trebuie tratate cu cea mai mare grijă. Dacă instrucțiunile producătorului sunt respectate, informațiile cu privire la durabilitatea foliei în mod special nu se mai aplică. În conformitate cu regulamentul ISO 9001 fiecare lot poate fi identificat după codul stabilit de pe roluri de pe hârtia de suport. De asemenea, nerespectarea instrucțiunilor de aplicare, întreținere și utilizare, duce la excluderea garanției.

Toate produsele ORACAL sunt supuse unui control atent al calității pe parcursul procesului de fabricație și sunt justificate ca fiind de calitate comercială și fără defecte de fabricație. Informațiile publicate privind produsele ORACAL se bazează pe cercetări pe care compania le consideră de încredere, deși astfel de informații nu constituie o garanție. Din cauza variațiilor de utilizare ale produselor ORACAL și a dezvoltării continue de noi aplicații, cumpărătorul trebuie să ia în considerare cu atenție oportunitatea și performanța produsului pentru fiecare utilizare preconizată, iar cumpărătorul își asumă toate riscurile cu privire la astfel de utilizare. Toate specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

ORACAL este marcă înregistrată a ORAFOL Europe GmbH.

#### MATERIALE:

Folii autoadezive.  
Benzi dublu adezive și adezivi  
Folii și benzi magnetice  
Folii termotransfer textile  
Hârtii autoadezive  
Media Flexibilă

#### ECHIPAMENTE:

Cutting Plottere  
Printere large format  
Laminatoare  
Laser engravere  
Gravoare mecanice

#### ACCESORII:

Raclete  
Cutite OLFA  
Soluții pt. îndepărtat adezivul

#### CONSUMABILE:

Consumabile echip. laser  
Cerneala real solvent  
Capete SEIKO  
Cuțite Plotter



#### BUCUREȘTI:

Tel./Fax: 021-423.44.33; 423.44.11  
Mobil: 0744.668.746; 0722.255.746  
e-mail: com\_buc@pin.ro

#### BAIA MARE:

Tel./Fax: 0262-223.224; 223.225  
Mobil: 0744.670.746  
e-mail: office@pin.ro

OFERTA GENERALA

PIN